

SPUITPISTOOL PLAMUUR

DEFINITIE

A80 is een polyester plamuur die wordt aangebracht met een spuitpistool en speciaal is ontworpen voor carrosseriewerk met glad schuurwerk, sneldrogende en sterk egaliserende eigenschappen. Maakt een grote dikte mogelijk zonder risico op .

Een van de kenmerken is de grote vulkracht, waardoor onregelmatigheden op het oppervlak kunnen worden . Het is dus geschikt om gegoten stukken te bedekken.

A80 kan worden toegepast op staal, aluminium, epoxy primers, originele carrosserielakken en kataforese, allemaal voorafgaand geschuurd.

Als een primer wordt gebruikt als hechtingbevorderaar op bepaalde ondergronden, is het noodzakelijk om deze volledig te laten drogen alvorens met A80 te overschilderen. Het mag niet worden aangebracht over thermoplastische of nitrosynthetische verf.

Het is niet nodig om A80 te verdunnen. In ieder geval het verdund worden met 5% polyester verdunner (op basis van esters en styreen monomeer).

A80 moet worden afgedicht met een geschikte primer (Megax, Multyfiller Plus, ...) om blaasvorming te voorkomen, voordat de afwerklaag wordt aangebracht.

FYSIEKE KENMERKEN

Aard:	Onverzadigd polyester	
Kleur:	Grijs	
Soortelijk gewicht:	1,5 kg/l	bij 20°C
Dikte droge film:	400 micron	2 lagen
VOC:	477 g/l	A80
	172 g/l	Mengtoepassing
Vaste inhoud:	90 %	Mengtoepassing
Rendement:	4 m2/l	400 micron

AANVULLENDE PRODUCTEN

Vloeibare verharder voor polyester

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

PROCES		Staal	Aluminium	Epoxy primers	OEM verf	Kataforese
	P240	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓

MENGVERHOUDING

A80		
Vloeibare verharder voor polyester	100:5 volume 100:3 gewicht	25' bij 20°C

APPLICATIEMETHODE

	mm	bar	cm		
	2,0 - 2,5	3	15 - 20	2	5' 20°C
	2,0 - 2,5	2	10	2	

DROOGTIJDEN

20° C					60° C			Korte golf IR			
									LAMP AFSTAND	FLASH-OFF	VOLLEDIG BAKKEN
	20'	60'	3 h	3 h		25'	25'		80 cm	-	5'-6'

SCHUREN

INITIEEL		5	P180	P180
EINDE			P240	P240

REINIGING VAN APPARATUUR

Reinig met een verdunner voordat de levensduur van de pot is verstreken.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket van het product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

12 maanden in ongeopende originele verpakking.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Voor gebruik moet het veiligheidsinformatieblad worden geraadpleegd en moeten de voorzorgsmaatregelen op de verpakking van het product in acht worden genomen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het product, in overeenstemming met het doel ervan en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens die in deze documenten vermeld staan. ROBERLO S.A.U. wijst elke aansprakelijkheid af die te wijten is aan een verkeerd gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgifte. ROBERLO S.A.U. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te beëindigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de actualiteit van de informatie te controleren. De laatste versie van dit document vervangt alle voorgaande versies.

Alle clausules hierin zijn van toepassing op alle toekomstige wijzigingen of aanpassingen.

Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.