

DEFINITIE

Universele lichtgewicht polyester plamuur.

Het belangrijkste voordeel in vergelijking met standaard polyester plamuren is de goede hechting op zowel gegalvaniseerd metaal als aluminium.

De uitstekende hechting wordt bereikt met behoud van alle kwaliteiten die een goede plamuur moet hebben, zoals gemakkelijke applicatie, snelle droging en gemakkelijk schuren (te beginnen met schuurmiddel P120).

FYSIEKE KENMERKEN

Aard:	Onverzadigd polyester	
Kleur:	Wit en beige	
Soortelijk gewicht:	1,2 kg/l bij 20°C	
VOS:	25 g/l	Mengtoepassing

AANVULLENDE PRODUCTEN

Verharder PBO

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN


Het kan worden aangebracht op staal, aluminium, gegalvaniseerde, polyester oppervlakken en OEM verf. Wanneer maximale bescherming vereist is, breng het dan aan op epoxy primer. Niet aanbrengen op thermoplastische afwerkingen en Wash Primers.

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

- 1 - Identificeer het oppervlak.
- 2 - Proces:

PROCES		Staal	Aluminium	Gegalvaniseerd	Polyester UP-GFK	OEM Verf
	P80	✓	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓

1 - TOEPASSING

	 GEWICHT		
10°C	100:2-3	7'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

2 - SCHUREN

		 ORBIT		
TIJD				
5 min				
AFSTAND				
80 cm	INITIEEL	7 - 5 mm	P120	P100
MAX. T				
80°C	EINDE	5 - 3 mm	P220	P180
			P240	

OPMERKINGEN

Voeg niet meer verharder toe dan aangegeven. Grondig mengen. Het moet worden geïsoleerd voordat de afwerklaag wordt aangebracht.
Plamuren van polyester harden niet uit bij temperaturen onder +5°C.

REINIGING VAN APPARATUUR

Maak plamuurmessen schoon met een verdunner voordat het product uithardt.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket van het product. Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

Eén jaar in ongeopende, originele verpakking.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Voor gebruik moet het veiligheidsinformatieblad worden geraadpleegd en moeten de voorzorgsmaatregelen op de verpakking van het product in acht worden genomen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het product, in overeenstemming met het doel ervan en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens die in deze documenten vermeld staan. ROBERLO S.A.U. wijst elke aansprakelijkheid af die te wijten is aan een verkeerd gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgave. ROBERLO S.A.U. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te beëindigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de actualiteit van de informatie te controleren. De laatste versie van dit document vervangt alle voorgaande versies.

Alle clausules hierin zijn van toepassing op alle toekomstige wijzigingen of aanpassingen. Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.

SUGGESTIE:

**Hoe langer het duurt
tussen het schuren
van de plamuur en het
aanbrengen van de
primer, hoe beter de
afwerking.**