

METAAL PLAMUUR

DEFINITIE

Metaalplamuur met een gemiddeld soortelijk gewicht. De hardheid en hoge weerstand zijn speciaal ontwikkeld voor het afdichten van gelaste onderdelen, het repareren van roestige carrosseriedelen of het aanbrengen van schroefdraad. Het is bestand tegen koolwaterstoffen zoals benzine of dieselolie en tegen sommige zuren zoals accuzuur.

FYSIEKE KENMERKEN

Aard:	Polymeer	
Kleur:	Metallic	
Soortelijk gewicht:	1,5 kg/l bij 20°C	
VOS:	26 g/l	Mengtoepassing

AANVULLENDE PRODUCTEN

Verharder PBO

GESCHIKTE OPPELVAKKEN


Het kan worden toegepast op staal.
Wanneer maximale bescherming vereist is, breng dan aan op epoxy primer. Niet aanbrengen op thermoplastische afwerkingen en Wash Primers.

OPPEVLAKTEVOORBEREIDING

- 1 - Identificeer het oppervlak.
- 2 - Proces:

PROCES		Staal
	P80	✓
	P150	✓
	DA93	✓

1 - TOEPASSING

	 :  GEWICHT	 + 100	
10°C	100:2	6,5'	20'
20°C		5'	10'
30°C		3'	6'

2 - SCHUREN

			REVOLUTIES	
INITIEEL	TIJD		800 tpm	P80
	3 min			
	AFSTAND			
	80 cm			
	MAX T.			
EINDE	80°C			
			ORBIT	
			7 - 5 mm	P150

OPMERKINGEN

Het moet worden geïsoleerd met een polyester plamuur voordat primer wordt aangebracht. Voeg niet meer verharder toe dan aangegeven. Grondig mengen. Plamuren van polyester harden niet uit bij temperaturen onder +5°C.

REINIGING VAN APPARATUUR

Maak plamuurmessen schoon met een verdunner voordat het product uithardt.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket van het product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van direct zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

In ongeopende originele verpakking, één jaar na productiedatum.

SUGGESTIE:

Boor voor het aanbrengen van SN96 gaatjes in de randen van het roestige oppervlak om een sterkere reparatie te garanderen.

Neem voor technische informatie contact op met onze Klantenservice of onze Technische Dienst. ROBERLO SA wijst elke verantwoordelijkheid af als gevolg van een onjuist gebruik van het product.