

2K 5:1 ACRYL PRIMER

DEFINITIE

MEGAX is een tweecomponenten acryl primer vulmiddel voor carrosserieherstel. Bij de ontwikkeling van het product zijn twee eigenschappen zorgvuldig verbeterd: de kwaliteit en het gebruiksgemak in de werkplaats.

MEGAX heeft een hoog isolerend vermogen en een uitstekende hechting op plamuren, vulmiddelen en goed geschuurde, uitgeharde verf.

FYSIEKE KENMERKEN

Natuur:	2 acrylverbindingen		X5 Nieuwe Formule	
Kleur:	M0 Wit	M1 Lichtgrijs	Donkergrijs	bij 20°C
Soortelijk gewicht:	1,6 kg/l	1,6 kg/l	1,6 kg/l	2 lagen
Dikte droge film:	200 micron	200 micron	200 micron	Primer Megax
VOC:	426 g/l	390 g/l	400 g/l	Mengtoepassing
	398 g/l	418 g/l	430 g/l	Mengtoepassing
Vaste inhoud:	75%	73 %	75 %	200 micron
Rendement:	3,5 m ² /l	3,5 m ² /l	3,5 m ² /l	

AANVULLENDE PRODUCTEN

MX503 Standaard verharder
MX603 Snelle verharder
MX703 Extra snelle verharder

T° (°C)	Verharder	
< 18	MX603	MX703
18 - 25	MX503	MX603
> 25	MX503	MX503-MX603

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

PROCES		Plamuur	OEM verf	Kataforese	Plastic*
	P240	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

(*) Aanvullende informatie in de bijlage.

MENGVERHOUDING

Megax	A + B			
MX503	100:20	5 : 1	60" F/4 20°C	45'
MX603	volume 100:12			40'
MX703	gewicht			35'

APPLICATIEMETHODE

					
	mm	bar	cm		
	1,8 - 2,0	2-3	15-20	2	5' 20°C
	1,7 - 1,9	3	10	2	

DROOGTIJDEN

20° C

60° C

Korte golf IR

				
MX503	30'	60'	4 h	4 h
MX603	25'	50'	3 h	3 h
MX703	20'	45'	2,5 h	2,5 h


			
MX503	30'	30'	30'
MX603	30'	30'	30'
MX703	30'	30'	30'

	LAMP AFSTAND	FLASH- OFF	VOLL EDIG BAKK EN
MX503	80 cm	5'	7'
MX603	80 cm	5'	7'
MX703	80 cm	5'	7'

SCHUREN

		 ORBIT		
INITIEEL		3	P360	P360
EINDE			P600	P600

KLEUREN TABEL

Grijze keuze	Kleuren	Mengverhouding % gewicht		Aanbevolen afwerkingen
		M0 / X5	M1 / X5	
R1		100:0 (M0:X5)	-	Wit Geel Oranje
R2		90:10 (M0:X5)	100:0 (M1:X5)	Rood
R3		52:48 (M0:X5)	60:40 (M1:X5)	Lichtgroen, lichtblauw en lichtgrijs Metallic lichtgroen, blauw, rood en grijs Metallic geel, beige en oranje
R4		25:75 (M0:X5)	35:65 (M1:X5)	Donkergroen, blauw en grijs Metallic donkergroen, blauw en grijs
R5		0:100 (M0:X5)	0:100 (M1:X5)	Zwart metallic

REINIGING VAN APPARATUUR

Reinig met een verdunner voordat het product uithardt.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket van het product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

SHELF LIFE

Eén jaar in ongeopende, originele verpakking.

BIJLAGE: PLASTIC TOEPASSING

Gebruik Omniplast om de hechting op kunststoffen te verbeteren:

- Voor een hogere productiviteit voeg je het additief samen met de primer toe.
- Voor een uitstekende , aanbrengen vóór het voorstrijken. In slechts 10-15 minuten is het tijd om Megax aan te brengen.

		Megax
		Peso
IN DE PRIMER	Megax	100
	Verharder	12
	Omniplast	6
VOOR HET VOORGIETEN	Direct aanbrengen op een goed voorbereid en ontvet oppervlak. Het heeft een uitstekende hechting op PP, ABS, PC/PBT, enz.	

(*) Raadpleeg voor meer informatie de Omniplast TDS die beschikbaar is op onze officiële website.

SUGGESTIE:

Breng de primer aan over een voldoende groot oppervlak zodat tijdens het schuren het oppervlak vrij is van contourstrepen.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Voor gebruik moet het veiligheidsinformatieblad worden geraadpleegd en moeten de voorzorgsmaatregelen op de verpakking van het product in acht worden genomen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het product, in overeenstemming met het doel ervan en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens die in deze documenten vermeld staan. ROBERLO S.A.U. wijst elke aansprakelijkheid af die te wijten is aan een verkeerd gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgifte. ROBERLO S.A.U. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te beëindigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de actualiteit van de informatie te controleren. De laatste versie van dit document vervangt alle voorgaande versies.

*Alle clausules hierin zijn van toepassing op alle toekomstige wijzigingen of aanpassingen.
Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.*