

2K HS ACRYL 4:1 PRIMER PLAMUUR

DEFINITIE

2K High Solids Primer Filler. De moderne formulering, het anticorrosieve pigmentgehalte en de chemische weerstand zorgen voor goede isolerende eigenschappen en tegelijkertijd voor een uitstekende nivellering en schuurgemak. Al deze eigenschappen maken van **MULTYFILLER PLUS** een perfecte basis voor uitstekende afwerkresultaten.

MULTYFILLER PLUS is een milieuvriendelijk product dankzij het lage VOS-gehalte.

FYSIEKE KENMERKEN

Aard:	Acryl 2K
Kleur:	Z0- wit, Z1 - lichtgrijs, Z4 - donkergrijs, Z6 - zwart
Soortelijk gewicht:	1,5 kg/l bij 20°C
Droge laag dikte:	150 micron 2 lagen
VOC:	Z0 - 424, Z1 - 448 g/l, Z4 - 459 g/l, Z6 - 468 g/l Primer Multifiller Plus Z0 - 428, Z1 - 444 g/l, Z4 - 454 g/l, Z6 - 459 g/l Mengtoepassing
Rendement:	10 m ² /l 150 micron

AANVULLENDE PRODUCTEN

F500 Standaard verharder
F600 Snelle verharder

T° (°C)	Verharder	
	F500	F600
< 22	F500	F600
> 22	F500	F500

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

PROCES		Plamuur	OEM verf	Kataforese	Plastic*
	P240	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

(*) Aanvullende informatie in de bijlage.

MENGVERHOUDING

Multyfiller Plus				
F500	100:25 volume	4:1	50" F/4 20°C	30' 20°C
F600	100:17 gewicht			25' 20°C

APPLICATIEMETHODE

	mm	bar	cm		
	1,7-1,9	3-4	15-20	2	5' 20°C
	1,7-1,9	3	10	2	

DROOGTIJDEN

20° C

F500	15'	30'	3 h	3 h
F600	10'	25'	2 h	2 h

60° C

F500	30'	30'	
F600	30'	30'	

Korte golf IR

		LAMP AFSTAND	FLASH-OFF	VOLL EDIG BAKKEN
F500		80 cm	5'	7'
F600		80 cm	5'	7'

SCHUREN

INITIEEL		3	P360	P360
EINDE			P600	P600

KLEUREN TABEL

Grijze keuze	Kleuren	Mengverhouding % gewicht				Aanbevolen afwerkingen
		Z0 / Z6	Z0 / Z4 / Z6	Z1 / Z6	Z1 / Z4 / Z6	
R1		100:0 (Z0:Z6)	100:0:0 (Z0:Z4:Z6)	-	-	Wit Geel Oranje
R2		90:10 (Z0:Z6)	85:15:0 (Z0:Z4:Z6)	100:0 (Z1:Z6)	100:0:0 (Z1:Z4:Z6)	Rood
R3		50:50 (Z0:Z6)	0:100:0 (Z0:Z4:Z6)	55:45 (Z1:Z6)	0:100:0 (Z1:Z4:Z6)	Lichtgroen, lichtblauw en lichtgrijs Metallic lichtgroen, blauw, rood en grijs Metallic geel, beige en oranje
R4		28:72 (Z0:Z6)	0:50:50 (Z0:Z4:Z6)	30:70 (Z1:Z6)	0:50:50 (Z1:Z4:Z6)	Donkergroen, blauw en grijs Metallic donkergroen, blauw en grijs
R5		0:100 (Z0:Z6)	0:0:100 (Z0:Z4:Z6)	0:100 (Z1:Z6)	0:0:100 (Z1:Z4:Z6)	Zwart metallic

REINIGING VAN APPARATUUR

Reinig met een verdunner voordat de levensduur van de pot is verstreken.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket van het product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

SHELF LIFE

Eén jaar in ongeopende, originele verpakking.

SUGGESTIE:

Piramidale methode:

Breng de eerste laag altijd groter aan dan de tweede om bij het schuren de overspray van beide lagen te voorkomen.

BIJLAGE: PLASTIC TOEPASSING

Gebruik Omniplast om de hechting op kunststoffen te verbeteren:

- Voor een hogere productiviteit voeg je het additief samen met de primer toe.
- Voor een uitstekende , aanbrengen vóór het voorstrijken. In 10-15 minuten is het tijd om Multyfiller Plus aan te brengen.

		Multyfiller Plus
		Gewicht
IN DE PRIMER	Multyfiller Plus	100
	Verharder	17
	Omniplast	12
VOOR HET VOORGITEN	Direct aanbrengen op een goed voorbereid en ontvet oppervlak. Het heeft een uitstekende hechting op PP, ABS, PC/PBT, enz.	

(*) Raadpleeg voor meer informatie de Omniplast TDS die beschikbaar is op onze officiële website.

SUGGESTIE:

Verwarm het onderdeel voor de reparatie 1 uur bij 60°C. In poreuze kunststoffen zal het lossingsmiddel naar het oppervlak komen, waardoor het gemakkelijker te verwijderen is en het gemakkelijker te verwijderen is.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Voor gebruik moet het veiligheidsinformatieblad worden geraadpleegd en moeten de voorzorgsmaatregelen op de verpakking van het product in acht worden genomen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het product, in overeenstemming met het doel ervan en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens die in deze documenten vermeld staan. ROBERLO S.A.U. wijst elke aansprakelijkheid af die te wijten is aan een verkeerd gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgifte. ROBERLO S.A.U. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te beëindigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de actualiteit van de informatie te controleren. De laatste versie van dit document vervangt alle voorgaande versies.

Alle clausules hierin zijn van toepassing op alle toekomstige wijzigingen of aanpassingen. Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.