

HS 5:1 PRIMER VULMIDDEL

DEFINITIE

VERSIS zijn zeer vaste, emissiearme 2K acrylaatprimers die een volledig universeel gebruik garanderen dankzij de 3 beschikbare applicatiemethoden:

- High build vulmiddel
- Primer Surfacer
- Niet-schurende primer

Daarnaast zorgt het kleurengamma voor een gelijkmatige afwerking, welke kleur en vulkracht er ook wordt gebruikt:

- S1.- wit
- S4.- grijs
- S7.- zwart

Bovendien voldoen de primers van de VERSIS-lijn aan de EU-milieuwetgeving met betrekking tot VOC-emissies.

FYSIEKE KENMERKEN

Aard: Acryl 2K
Kleur: Wit, grijs, zwart
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l bij 20°C

	<i>High build vulmiddel</i>	<i>Primer Surfacer</i>	<i>Niet-schuren</i>
Dikte droge film:	80 micron	50 micron	15 micron
VOC:	407 g/l	487 g/l	497 g/l
Rendement:	6 - 7 m ² /l	8 - 10 m ² /l	16 - 18 m ² /l

Per laag
Mengtoepassing
Per laag

AANVULLENDE PRODUCTEN

KX44 Langzame verharder
KX45 Standaard verharder
KX46 Snelle verharder

NS21 Niet-schurende convertor
VOC PLUS Low Voc Additive Standard
VOC PLUS Laag Voc Additief Traag

		
<i>T^e</i> (°C)	<i>Verharder</i>	
< 18	KX46	KX46
18 - 25	KX45	KX45 - KX46
> 25	KX44	KX44 - KX45

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

PROCES		OEM verf	Katafoorzus*	Plamuren van polyester	Staal	Plastic**	Elektrolytisch verzinkt	Polyester
	P240	High build vulmiddel						
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P240-P320	Primer Surfacer						
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P400	Niet-schuren						
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Bij kataforese kan het worden toegepast op niet-geschuurde, ontvette oppervlakken (**) Aanvullende informatie in de bijlage.

MENGVERHOUDING

		High build vulmiddel		Primer Surfacer		Niet-schuren	
		Vol	Gewicht	Vol	Gewicht	Vol	Gewicht
	Versis	5	100	5	100	2	100
	Verharder	1	15	1	15	1	35
	NS21	-	-	-	-	1	35
	VOC PLUS Laag Voc-norm voor additieven	-	-	1	13	-	-
	F/4 bij 20°C	55"		25"		16"	
	20°C	20' - 30' (*)		40'		20'	
	25°C	15' - 25' (*)		30'		15'	
	30°C	10' - 20' (*)		25'		10'	

(*) Gegevens over de potlife met toevoeging van 5% verdunner

APPLICATIEMETHODE

		High build vulmiddel	Primer Surfacer	Niet-schuren
	HVL	1,7 - 1,9	1,5 - 1,7	1,2 - 1,4
		2 - 3	2 - 2,5	2 - 2,5
	Lagen	2 - 3	2	1 - 2
	20°C	5'	5' - 10'	3'

DROOGTIJDEN


		High build vulmiddel	Primer Surfacer	Niet-schuren
 20°C	KX44 - KX45	-	-	Min 15' Max 60'
 20°C	KX44	4 h	3 h	-
	KX45	3 - 4 h	2 - 3 h	> 1 h *
	KX46	3 h	2 h	-
 60°C	KX44 - KX45	25'	20'	-
 Middengolf 60cm	FLASH-OFF	5'	5'	-
	VOLLEDIG BAKKEN	20'	15'	-
 Korte golf 80cm	FLASH-OFF	5'	5'	-
	VOLLEDIG BAKKEN	10'	10'	-

(*) In geval van oppervlakkige onvolkomenheden kan het na 15' bij 20°C worden geschuurd.

SCHUREN

		<i>High build vulmiddel</i>	<i>Primer Surfacer</i>	<i>Niet-schuren</i>
 ORBITE 3 - 5	INITIEEL	P320	P400	-
	EINDE	P500	P500	SCHUURPLAT EAU MICROFIJN
	INITIEEL	P600	P600	-
	EINDE	P800	P800	P1000

KLEUR TABEL

<i>Grijze keuze</i>	<i>Kleuren</i>	<i>Mengverhouding % gewicht</i>		<i>Aanbevolen afwerkingen</i>
R1		100:0 (S1:S7)	100:0:0 (S1:S4:S7)	Wit Geel Oranje
R2		90:10 (S1:S7)	75:25:0 (S1:S4:S7)	Rood
R3		50:50 (S1:S7)	0:100:0 (S1:S4:S7)	Lichtgroen, lichtblauw en lichtgrijs Metallic lichtgroen, blauw, rood en grijs Metallic geel, beige en oranje
R4		25:75 (S1:S7)	0:50:50 (S1:S4:S7)	Donkergroen, blauw en grijs Metallic donkergroen, blauw en grijs
R5		0:100 (S1:S7)	0:0:100 (S1:S4:S7)	Zwart metallic

REINIGING VAN APPARATUUR

Reinig met een verdunner voordat de levensduur van de pot is verstreken.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket van het product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

SHELF LIFE

Eén jaar in ongeopende, originele verpakking.

SUGGESTIE:

Verdun met 5% van de primer met hoge vulkracht bij toepassing bij temperaturen tot 25°C, zo verkrijgen we een betere applicatie en egalisatie.

BIJLAGE: PLASTIC TOEPASSING

Gebruik Omniplast om de hechting op kunststoffen te verbeteren:

- Voor een hogere productiviteit voeg je het additief samen met de primer toe.
- Voor een uitstekende , aanbrengen vóór het voorstrijken. In 10-15 minuten het tijd om Versis aan te brengen.

		<i>High build vulmiddel</i>	<i>Primer Surfacer</i>	<i>Niet schuurbaar</i>
		<i>Gewicht</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Gewicht</i>
IN DE PRIMER	Versis	100	100	100
	Verharder	15	15	35
	NS21	-	-	35
	VOC PLUS Additief Lage Voc-norm	-	7	-
	Omniplast	6	6	18
VOOR HET GIETEN	Direct aanbrengen op een goed voorbereid en ontvet oppervlak. Het heeft een uitstekende hechting op PP, ABS, PC/PBT, enz.			

(*) Raadpleeg voor meer informatie de Omniplast TDS die beschikbaar is op onze officiële website.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Voor gebruik moet het veiligheidsinformatieblad worden geraadpleegd en moeten de voorzorgsmaatregelen op de verpakking van het product in acht worden genomen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het product, in overeenstemming met het doel ervan en met inachtneming van de technische en veiligheidsgegevens die in deze documenten vermeld staan. ROBERLO S.A.U. wijst elke aansprakelijkheid af die te wijten is aan een verkeerd gebruik van een product.

De informatie in deze documentatie is gebaseerd op onze wetenschappelijke en technische kennis op de datum van uitgifte. ROBERLO S.A.U. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te beëindigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de actualiteit van de informatie te controleren. De laatste versie van dit document vervangt alle voorgaande versies.

*Alle clausules hierin zijn van toepassing op alle toekomstige wijzigingen of aanpassingen.
Neem voor aanvullende technische informatie contact op met onze klantenservice of onze technische afdeling.*