

DEFINITIE

Polyester plamuur versterkt met glasvezel om de weerstand te verhogen. Geschikt voor het repareren van composieten zoals polyester onderdelen en geroeste metalen oppervlakken. Romige plamuur met zeer gemakkelijke applicatie-eigenschappen. Zeer goede hechting op verschillende oppervlakken.

FYSIEKE KENMERKEN

Aard:	Onverzadigd polyester	
Kleur:	Groen	
Soortelijk gewicht:	1,6 kg/l bij 20°C	
VOC:	23 g/l	Mengtoepassing

AANVULLENDE PRODUCTEN

Verharder PBO

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN


Het kan worden toegepast op staal of polyester.
Wanneer maximale bescherming vereist is, breng dan aan op epoxy primer. Niet aanbrengen op thermoplastische afwerkingen en Wash Primers.

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

- 1 - Identificeer het oppervlak.
- 2 - Proces:

PROCES		Staal	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

1. TOEPASSING

	 GEWICHT	 100	
10°C	100:2	7'	30'
20°C		5'	20'
30°C		3,5'	15'

2. SCHUREN

 TIJD	INITIEEL	REVOLUTIES	
5 min		800 tpm	P80
AFSTAND		 ORBIT	
80 cm	EINDE	7 - 5 mm	P150
TMAX.			
80°C			

OPMERKINGEN

Het moet geïsoleerd worden met een polyester plamuur voordat de primer wordt aangebracht. Voeg niet meer verharder toe dan aangegeven. Grondig mengen.
Plamuren van polyester harden niet uit bij temperaturen onder +5°C.

REINIGING VAN APPARATUUR

Maak plamuurmessen schoon met een verdunner voordat het product uithardt.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket van het product. Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van directe blootstelling aan zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

In ongeopende originele verpakking, één jaar na productiedatum.

Neem voor technische informatie contact op met onze Klantenservice of onze Technische Dienst. ROBERLO SA wijst elke verantwoordelijkheid af als gevolg van een onjuist gebruik van het product.