

DEFINITIE

VOS-arme 2K blanke lak die gemakkelijk aan te brengen is met een hoog afwerkingsniveau. Bovendien maakt de ultrasnelle droging een optimalisatie van de faciliteiten mogelijk. Ondanks zijn droogsnelheid is het een geschikte blanke lak voor zowel gedeeltelijke reparaties als voor complete voertuigen, wat in dit geval een uitstekende veelzijdigheid mogelijk maakt. Indien nodig kan het na 5 uur worden gepolijst.

FYSIEKE KENMERKEN

Aard:	Acryl	
Kleur:	Kleurloos	
Soortelijk gewicht:	1,0 kg/l bij 20°C	
Viscositeit CF/4:	18-19" bij 20°C	
Dikte droge film:	50-60 micron (2 lagen)	
Rendement:	9 m²/l (50 micron)	
VOC:	410 g/l	Toepassing 2004/42/EG - IIB(d)(420) 410g/l
Vaste inhoud:	59 %	Toepassing

AANVULLENDE PRODUCTEN

KX44	Langzame verharder
KX45	Standaard verharder
KX46	Snelle verharder

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Breng **KRONOX 620** aan op de base coat na de door de fabrikant aanbevolen flash-off tijd.

		
<i>T²</i> (°C)	<i>Verharder</i>	<i>Verharder</i>
< 18	KX46	KX46
18 - 28	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 28	KX44-KX45 Max. 4 delen	

MENGVERHOUDING

KRONOX 620	A + B			
			20°C	
KX44	100:50 volume	2 : 1	18-19" F/4	1,5 h
KX45	100:52 Gewicht			1,5 h
KX46				1 h

APPLICATIEMETHODE

	 mm	 bar	 cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	1/2 + 1	-
	1,3-1,5	4	15 - 20		5'-10'
	1,2-1,3	2	10	2	

DROOGTIJDEN

20° C						50° C		Korte golf IR		
									FLASH-OFF	VOLLED IG BAKKEN
KX44	20'	1h15'	2h	2h30'	5h	KX44	15'	LICHT	4'	6'
KX45	15'	1h	2h	2h30'	5h	KX45	10'	DONKER	3'	5'
KX46	14'	45'	1u30'- 1u45'	2h15'	5h	KX46	5-10'	METAAL	4'	6'

OPMERKINGEN

Indien nodig kan de blanke lak worden gepolijst als het gebied volledig is afgekoeld.
Vocht beïnvloedt de componenten van blanke lak, dus de applicatieapparatuur moet absoluut droog zijn. Sluit de verpakking van de verharder onmiddellijk na gebruik.
Wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan 70% en/of de temperatuur lager dan +10°C, wordt aanbevolen om te drogen bij 50°C.

REINIGING VAN APPARATUUR

Gebruik een verdunner voordat de levensduur van de pot is verstreken.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket van het product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Voldoet aan de nationale wettelijke voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking.

OPSLAG

Bewaar het product op een geventileerde plaats, ver van direct zonlicht. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

GARANTIE

In ongeopende originele verpakking, één jaar na productiedatum.

Neem voor technische informatie contact op met onze Klantenservice of onze Technische Dienst. ROBERLO SA wijst elke verantwoordelijkheid af als gevolg van een onjuist gebruik van het product.

SUGGESTIE:

Voor volledige reparaties en/of hoge temperaturen verbetert het gebruik van KX44 de applicatie en afwerking. Verwijder de afplaktape voor het drogen om te